



## NLL EI Streci

DÖKÜMAN  
NO  
YÜR. TARİHİ  
REV. NO  
SAYFA NO

FİLM RENGİ (Film Colour)	ŞEFFAF / TRANSPARENT		YOĞUNLUK (Density) g/cm <sup>3</sup>					0,918	
ÖZELLİKLER	BİRİM/TOLERANS		DEĞER					TEST METODU	
PROPERTIES	UNIT/TOLERANCE		VALUE					TEST METHOD	
KALINLIK (Thickness)	µm	± %5	12	15	17	20	23	KTL-018 MENOR TEST	
METRETÜL (Gram Per Meter)	g/m	± %5	5,7	7	8	9,5	11	MENOR TEST	
FİLM ENİ ( Width)	mm	±5	500	500	500	500	500	MENOR TEST	
UZUNLUK ( Length)	m	± %1	300	300	300	300	300	MENOR TEST	
GERİLME DİRENCİ (Tensile Strength)	MD	N	±5	16	18	18	20	25	MENOR TEST
	TD			8	10	10	13	15	
KOPMADA UZAMA (Elongation At Break)	MD	%	± %20	500	550	600	650	700	KTL-30 ASTM D 882
	TD			600	650	700	750	800	
PARLAKLIK (Gloss)	45°	± 10	70	80	90	100	110	KTL-025 ASTM D 2457	

### AÇIKLAMA:

Bazı film özellikleri zamanla bozulabilir bu yüzden belirtilen film özellikleri; 75% bağıl nem altında, +10 ve +30 ° C arasında, doğrudan güneş ışığından ve güçlü kokulardan uzak depolandığı durumda filmin teslimat tarihinden itibaren sadece 6 ay için garantilidir.

*Some film properties may deteriorate with time and so the specified film properties are only guaranteed for 6 months from date of film delivery and only when stored between +10 and +30 °C, below 75% RH, out of direct sunlight and away from strong odours.*

HAZIRLAYAN

ONAYLAYAN