

	ÜRÜN ANALİZ SERTİFİKASI CERTIFICATE OF ANALYSIS	Sertifika No / Certificate No	
		Revizyon / Revision	0
		Tarih / Date	

Müşteri Adı / Customer		Sipariş No / Order no/Lot	
Ürün Adı / Material	7 MİCRON GERDİRİLMİŞ EL TİPİ STRECH	Sipariş Miktarı / Order Amount	
Hammadde / Raw material	LDPE	Üretim Tarihi / Production Date	
Film Rengi / Color	ŞEFFAF / TRANSPARENT	İrsaliye No / Consignment No	

ÖZELLİKLER	BİRİM	TEST METODU	STANDART	TOLERANS	ÖLÇÜLEN		
MEASURABLE ATTRIBUTES	Unit	Test Method	Standard	Tolerance	MAX	MIN	
KALINLIK THICKNESS	µm	KTL-018	7	(+/-%5)	8	6	
METRETÜL GRAM PER METER	g/m	Menor Method	3,21	(+/-%5)	3,36	3,04	
UZUNLUK / LENGHT	m	Menor Method	600	(+/-%1)	606	594	
EN WIDTH	mm	Menor Method	420	±5	425	420	
GERİLME DİRENCİ TENSILE STRENGTH	MD	N	KTL-030 ASTM D 882	15	min:10	15	12
	TD	N		5	min:5	14	5
KOPMADA UZAMA BREAK ELONGATION	MD	%	KTL-030 ASTM D 882	70	min:70	90	70
	TD	%		650	min:650	680	650
PARLAKLIK GLOSS	45°	KTL-025 ASTM D2457	110	±110	130	110	
DARBE DAYANIMI FALLING DART IMPACT TEST	gr	KTL-027 ASTM D 1709	50	min:40	60	40	
MASURA AĞIRLIĞI/CORE WEIGHT	gr		280	±15	295	265	
MASURA ÇAPI / CORE DIAMETER	inch			2''			

AÇIKLAMA:

Bazı film özellikleri zamanla bozulabilir bu yüzden belirtilen film özellikleri; 75% bağıl nem altında, +10 ve +30 ° C arasında, doğrudan güneş ışığından ve güçlü kokulardan uzak depolandığı durumda filmin teslimat tarihinden itibaren sadece 6 ay için garantilidir.

Some film properties may deteriorate with time and so the specified film properties are only guaranteed for 6 months from date of film delivery and only when stored between +10 and +30 °C, below 75% RH, out of direct sunlight and away from strong odours.

HAZIRLAYAN	
ONAYLAYAN	